

# TOP RESINE srl

## SCHEDA TECNICA

<b>Prodotto</b>	<b>FILLER</b> <b>Filler 0</b> quarzo ventilato di colore bianco simile a farina. <b>Filler 1</b> miscela di quarzi con granulometria max 0,25 <b>Filler 2</b> quarzo sferico grigio granulometria max 0,25 <b>Filler 3</b> quarzo sferico grigio granulometria max 0,5 <b>Filler 4</b> quarzo sferico grigio granulometria max 1,2
<b>Descrizione</b>	Quarzite monocristallina tonda, di origine alluvionale, utile per caricare le resine <b>TOP EPO</b> . Aumenta la densità dei prodotti, migliora le resistenze meccaniche nelle pavimentazioni, riduce i costi delle formulazioni per pavimentazioni e la realizzazione di oggetti non trasparenti, consente di ottenere formulati tixotropici per il ripristino di pavimentazioni in cemento.
<b>Impiego</b>	<b>Filler 0</b> quarzo ventilato di colore bianco simile a farina: carica per addensare ed ottenere un fluido cremoso utile per la sigillatura di crepe e lesioni nelle pavimentazioni in cemento. Aumentandone il quantitativo si ottiene un'impasto simile ad uno stucco da lavorare a spatola. <b>Filler 1</b> miscela di quarzi con granulometria max 2,25: carica addensante per la realizzazione di pavimentazioni monolitiche autolivellanti colorate realizzate con <b>TOP EPO LACCATURA</b> (anche in versione <b>PLUS</b> ). <b>Filler 2</b> quarzo sferico grigio granulometria max 0,25: carica addensante per la realizzazione di pavimentazioni effetto multistrato antisdrucchiolo. <b>Filler 3</b> quarzo sferico grigio granulometria max 0,5: carica addensante per la resina <b>TOP EPO PRIMER</b> , sia per la realizzazione dei fondi ancoranti in rasatura delle pavimentazioni, sia come addensante per raccordare pavimentazioni con quote diverse, sia per il ripristino di buchi e rotture a spessore. <b>Filler 4</b> quarzo sferico grigio granulometria max 1,2: carica addensante da utilizzare tal quale o in combinazione con le altre granulometrie per ottenere delle malte umide da applicare a "massetto" con spessore continuo di circa 8 mm. in su. Durante determinate applicazioni come ad esempio lo spolvero dell'inerte, proteggere le vie respiratorie dal pulviscolo con maschera respiratoria.
<b>Dati tecnici</b>	<b>aspetto</b> <b>Filler 0</b> farina bianca <b>Filler 1</b> farina bianca <b>Filler 2</b> granello fine avorio tipo sabbia caraibica <b>Filler 3 e 4</b> granello grigio chiaro <b>caratteristiche fisiche</b> struttura del cristallo trigonale forma del granello spigoli arrotondati durezza (secondo scala Mosh) 7 densità reale 2,65 kg/lit densità apparente 1,5 kg/lit umidità 0,1%
<b>Confezioni</b>	<b>Filler 0</b> sacchi carta da 25 kg <b>Filler 1</b> sacchi carta da 30 kg <b>Filler 2-3-4</b> sacchi plastica da 25 kg
<b>Filler 3 e 4</b>	
<b>Stoccaggio</b>	immagazzinare in luogo asciutto e riparato. Teme l'umidità.
<b>Precauzioni</b>	Prima dell'applicazione, si consiglia di eseguire prove al fine di essere convinti totalmente di aver compreso le sue caratteristiche e il suo uso.

### INFORMAZIONI

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate in buona fede in base alle ricerche e alle osservazioni della TOP RESINE, che le considera accurate. Le condizioni e i metodi di uso dei prodotti sono tuttavia al di fuori del controllo di TOP RESINE e, per tale ragione, queste informazioni non potranno sostituire le verifiche da eseguirsi a cura del cliente per garantire che i prodotti in questione siano completamente soddisfacenti per le specifiche applicazioni. TOP RESINE garantisce esclusivamente che il prodotto soddisfa le correnti specifiche di vendita; in caso di violazione della presente garanzia, l'unica rivalsa sarà limitata al rimborso del prezzo di acquisto o alla sostituzione dei prodotti che si fossero dimostrati diversi rispetto a quanto garantito.

TOP RESINE ESCLUDE ESPLICITAMENTE QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPlicita O IMPLICITa DI IDONEITÀ A USI PARTICOLARI O ALLA COMMERCIALIZZAZIONE. A MENO CHE ABBA CONSEGNA TO UNA DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL'USO DEBITAMENTE FIRMATA, SI ESCLUDE QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI