

TOP RESINE srl

SCHEDA TECNICA

Prodotto

TOP MAC STUCCO monocomponente solvent free

TOP MAC STUCCO è disponibile anche in GRANA FINE che consente di ottenere superfici più lisce e in GRANA FG con texture più "ruvida"

Descrizione

prodotto monocomponente in pasta pronto all'uso, esente da solventi, a base di emulsione di polimeri ed additivato con addensanti costituiti da fillers minerali e quarzi a granulometria controllata. Rasante a basso spessore (2 mm circa per mano), applicabile su superfici interne ed esterne, ad alto potere ancorante su quasi tutti i supporti di diversa natura: cemento, piastrelle, marmi, legno, metallo, polistirolo, ecc.; altissima durezza e resistenza meccanica, traspirante, ottima resistenza all'acqua, buona plasticità. Il prodotto è colorabile con paste coloranti universali o per prodotti all'acqua.

Impiego

realizzazione di superfici monolitiche decorative orizzontali (pavimentazioni) e verticali (rivestimenti) del "Ciclo TOP FLOOR SPATOLATO". Molteplici possibili interventi decorativi: spatolato, nuvolato, spugnato, materico con innumerevoli texture ecc. E' possibile inoltre utilizzare TOP MAC STUCCO come base per dipingere realizzando inoltre decori, disegni geometrici, ecc.; ambienti umidi quali i bagni anche per la realizzazione degli interni doccia; in scenografia per rivestire consolidandolo oggetti o strutture in polistirolo; ricopertura di arredi ad esempio mobili cucina sia di nuova realizzazione che per un intervento di recupero e riqualificazione; di porte; termosifoni; realizzazione artistiche con effetti materici; show-room; sale esposizioni; e praticamente ovunque....

TOP MAC STUCCO grana fine consente di ottenere superfici più lisce.

TOP MAC STUCCO grana FG consente di ottenere texture più ruvide

Poiché il materiale offre un ottimo ancoraggio per il supporto da rivestire, viene largamente utilizzato per interventi di ripristino e risanamento: il suo utilizzo esclude la demolizione dei supporti da ripristinare.

TOP MAC STUCCO è quindi utilizzabile per interventi in: show-room; sale esposizioni; praticamente ovunque.

modalità applicative

preparazione della superficie:

il supporto dovrà essere pulito, privo di parti friabili, esente da polvere, olii e grassi e privo di qualsiasi

contaminante

che potrebbe invalidare l'adesione al supporto ed accuratamente aspirato. In caso di pavimenti e rivestimenti del "Ciclo TOP FLOOR SPATOLATO", andrà preventivamente utilizzato un fondo ancorante come **TOP PRIMER** o **TOP EPO PRIMER A+B**.

MAC

Il prodotto è fornito già pronto per l'applicazione. Per necessità applicative, in base al tipo d'intervento, è possibile diluire il prodotto o con **TOP MAC PRIMER** o con acqua; aggiungere delle paste coloranti, delle cariche in granulometria diversa, cemento bianco (5-10%) per migliorarne la resistenza alla compressione.

TOP MAC STUCCO può essere colorato con paste coloranti fornite da TOP RESINE (tinte RAL/NCS/PANTONE) o impiegando paste coloranti universali o per prodotti all'acqua.

Miscelare accuratamente con trapano miscelatore **TOP MAC STUCCO** per uniformare l'impasto dopo le "correzioni" effettuate, per ottenere una soluzione cremosa ed omogenea.

L'applicazione usualmente viene effettuata utilizzando una spatola americana liscia in metallo.

Per la realizzazione di pavimenti decorativi, lo spessore del trattamento non dovrà superare i 2 mm.

Per compensare spessori maggiori utilizzare preventivamente il fondo **TOP EPO PRIMER A+B** caricato con inerti di quarzo a granulometria controllata. Per rasature su superfici diverse lo spessore per ogni rasatura non dovrà superare i 2 mm. per mano. Nel caso fosse applicato con spessori maggiori per ottenere effetti decorativi materici, si potrebbero creare microlesioni dovute al ritiro del prodotto e si allungerebbero i tempi di asciugatura. Se si formassero microlesioni risulterebbero comunque stabili e ben ancorate, creando un effetto estetico. Altrimenti, per sigillarle, si potrà procedere ad un'ulteriore rasatura.

Per ottenere superfici sempre più lisce **TOP MAC STUCCO** è applicabile in più mani, previa carteggiatura tra le mani e stesura di **TOP MAC PRIMER**.

La carteggiatura andrà eseguita con monospazzola o levigatrice orbitale in funzione al tipo di intervento.

Il prodotto, se non additivato con cemento, una volta aperto potrà essere richiuso, rimanendo riutilizzabile per diverso altro tempo.

Il consumo del prodotto è variabile in funzione all'intervento:

- pavimenti e rivestimenti 2- 4 kg/mq.
- arredo da 1 kg/mq. a ... kg/mq. in funzione al trattamento.

La pulizia degli attrezzi può essere fatta con acqua.

Per **TOP MAC STUCCO grana fine** valgono le stesse indicazioni di **TOP MAC STUCCO**, salvo per gli spessori applicabili per mano che risultano inferiori.

Una volta indurito e rifinito il trattamento con **TOP MAC STUCCO**, si potrà procedere a:

- dipingere e decorare la superficie: applicazione a spatola o a rullo della resina colorata **TOP MAC S** per rendere più o meno disomogeneo il trattamento;
- proteggere la superficie a basso spessore applicando a rullo la resina trasparente con resina **TOP ECO 100/100 A+B**, che mette in risalto i "segni" della spatolatura;
- rifinire o valorizzare la superficie con la resina **TOP EPO colata o laccatura**;
- applicare la laccatura trasparente a spessore con resina **TOP EPO PLUS A+B per laccatura**.

Per le pavimentazioni, la laccatura è preferibile che venga applicata in due mani per evitare la formazione di microbolle d'aria.

Non applicare su fondi con temperatura inferiore a +10°C.

Le condizioni ambientali possono influire in modo fondamentale per una buona e corretta applicazione del prodotto.

TOP RESINE srl

SCHEDA TECNICA

dati tecnici

Aspetto	pastoso avorio
Idrosolubilità	solubile
Liposolubilità	non solubile
Infiammabilità	non infiammabile
PH	7,5
Peso specific kg/lt.	1,6
Residuo secco	100%
Consumo indicativo gr/mq	in funzione al tipo di realizzazione
Temperatura applicazione	tra +10° C e +35°C
Temperatura consigliata	+ 20/25°C
Fuori polvere	1 h
Carteggiabile	da 1 h a 12 h in funzione dello spessore e dalla ventilazione

il tempo d'indurimento è variabile in funzione a: spessore applicato, assorbimento del supporto, temperatura ambiente, ventilazione ambiente

Applicato nello spessore medio di circa 2mm. con temperatura di +20 ° C. e una buona ventilazione, il prodotto è asciutto in circa 8 ore.

Intervallo tra le mani

sovrapplicabile una volta asciutto

Confezioni

TOP MAC STUCCO
TOP MAC STUCCO grana fine
TOP MAC STUCCO grana FG

fustini PVC; confezioni da kg 5 e da kg 20
fustini PVC; confezioni da kg 5 e da kg 16
fustini PVC; confezioni da kg 5 e da kg 20

Stoccaggio

Il prodotto viene garantito per un anno in confezioni originali sigillate.

E' consigliabile non immagazzinare a temperature inferiori a + 10°C. **TEME IL GELO.**

Precauzioni

Prima di applicare il prodotto si consiglia di eseguire delle prove al fine di essere convinti totalmente di aver compreso le sue caratteristiche e il suo funzionamento.

INFORMAZIONI

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate in buona fede in base alle ricerche e alle osservazioni della TOP RESINE, che le considera accurate. Le condizioni e i metodi di uso dei prodotti sono tuttavia al di fuori del controllo di TOP RESINE e, per tale ragione, queste informazioni non potranno sostituire le verifiche da eseguirsi a cura del cliente per garantire che i prodotti in questione siano completamente soddisfacenti per le specifiche applicazioni. TOP RESINE garantisce esclusivamente che il prodotto soddisfa le correnti specifiche di vendita; in caso di violazione della presente garanzia, l'unica rivalsa sarà limitata al rimborso del prezzo di acquisto o alla sostituzione dei prodotti che si fossero dimostrati diversi rispetto a quanto garantito.

TOP RESINE ESCLUDE ESPLICITAMENTE QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPlicita O IMPLICITa DI IDONEITÀ A USI PARTICOLARI O ALLA COMMERCIALIZZAZIONE. A MENO CHE ABBA CONSEGNA TO UNA DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL'USO DEBITAMENTE FIRMA TO, SI ESCLUDE QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI