

TOP RESINE srl

SCHEDA TECNICA

Prodotto	Resina TOP ECO 100/100 A+B solvent free																										
Descrizione	formulato trasparente a base di resine epossidiche idrosolubili.																										
Impiego	<p>trattamento consolidante impermeabile antipolvere di superfici in cemento, protezione di superfici realizzate con ciclo TOP FLOOR SPATOLATO, protezione impermeabile consolidante di fondi porosi ed assorbenti. Per particolari lavorazioni il prodotto è caricabile con inerti e cemento.</p> <p>Particolarmente indicato per:</p> <ul style="list-style-type: none">o trattamento impermeabile antipolvere di pavimentazioni industrialio autorimesse/magazzini di depositoo aree confezionamento																										
Caratteristiche generali	<p>grazie alla nuova concezione chimica del formulato, TOP ECO 100/100 è da considerarsi un prodotto unico del suo genere: pur mantenendo caratteristiche fisico/chimiche di tutto rispetto, è diluibile con acqua fino al 70% (in peso), rendendolo vantaggioso economicamente.</p> <p>Oltre all'aspetto economico, non sono da sottovalutare i vantaggi di tale diluizione:</p> <p>bassa viscosità forte penetrazione in supporti anche in presenza di umidità (sino al 4%).</p> <p>non emissione di vapori inquinanti dovuti a solventi, garantendo quindi la salute degli applicatori e la possibilità di intervento in presenza di persone o prodotti alimentari.</p> <p>La pavimentazione ben impregnata con TOP ECO A+B cessa di sfarinare e sgretolarsi, rendendo la superficie impermeabile, brillante e di facile detersione.</p>																										
Dati tecnici	<table><tr><td><u>Prodotto non diluito</u></td><td></td></tr><tr><td>Colore miscela</td><td>bianco</td></tr><tr><td>Diluizione</td><td>fino al 70% con acqua</td></tr><tr><td>Consumo indicativo</td><td>da 70 a 100 gr mq. per mano di prodotto non diluito.</td></tr><tr><td><u>Essiccamento a +23°C</u></td><td></td></tr><tr><td>Rapporto d'uso</td><td>comp. A=50 + comp. B=50 - diluire con acqua 30/70%</td></tr><tr><td>Lavorabilità</td><td>30 minuti a + 23°C</td></tr><tr><td>Fuori polvere</td><td>6 h</td></tr><tr><td>Calpestabile</td><td>12 h</td></tr><tr><td>Intervallo tra le mani</td><td>12 h</td></tr><tr><td>Carrabile</td><td>7 giorni</td></tr><tr><td>Aspetto finale</td><td>trasparente lucido</td></tr><tr><td>T° applicazione</td><td>15/30° C.</td></tr></table>	<u>Prodotto non diluito</u>		Colore miscela	bianco	Diluizione	fino al 70% con acqua	Consumo indicativo	da 70 a 100 gr mq. per mano di prodotto non diluito.	<u>Essiccamento a +23°C</u>		Rapporto d'uso	comp. A=50 + comp. B=50 - diluire con acqua 30/70%	Lavorabilità	30 minuti a + 23°C	Fuori polvere	6 h	Calpestabile	12 h	Intervallo tra le mani	12 h	Carrabile	7 giorni	Aspetto finale	trasparente lucido	T° applicazione	15/30° C.
<u>Prodotto non diluito</u>																											
Colore miscela	bianco																										
Diluizione	fino al 70% con acqua																										
Consumo indicativo	da 70 a 100 gr mq. per mano di prodotto non diluito.																										
<u>Essiccamento a +23°C</u>																											
Rapporto d'uso	comp. A=50 + comp. B=50 - diluire con acqua 30/70%																										
Lavorabilità	30 minuti a + 23°C																										
Fuori polvere	6 h																										
Calpestabile	12 h																										
Intervallo tra le mani	12 h																										
Carrabile	7 giorni																										
Aspetto finale	trasparente lucido																										
T° applicazione	15/30° C.																										
Modalità applicative	<p>preparazione della superficie: il supporto dovrà essere pulito, privo di parti friabili, esente da polvere, olii e grassi e privo di qualsiasi contaminante che potrebbe invalidare l'adesione al supporto. Superfici in cemento con finitura superficiale particolarmente liscia e compatta andranno preventivamente abrasivate e successivamente accuratamente aspirate.</p> <p>Preparazione della miscela: Aggiungere il componente A (resina) al componente B (indurente) nel rapporto d'uso in peso: A=50 / B=50. Miscelare manualmente o meccanicamente con trapano miscelatore a basso numero di giri. Si formerà una miscela di colore bianco. Aggiungere gradualmente a "filo", continuando nella miscelazione, l'acqua nella percentuale desiderata (dal 30% ad un massimo del 70% in peso); si consiglia il 50% per l'applicazione su superfici verticali ed il 60-70% per le pavimentazioni. Il prodotto è pronto per l'applicazione da effettuarsi a pennello/ruolo/vello stendicera/spruzzo, evitando di lasciare eccessi di prodotto che, una volta indurito, potrebbe creare antiestetiche alonature. Miscelare solo il quantitativo impiegabile nell'arco di circa 30 minuti (a + 23°C). Il prodotto dopo questo arco di tempo risulta sempre liquido, ma esiste il rischio che, una volta indurito, superficialmente si possano presentare alonature biancastre. Dopo l'asciugatura della prima mano (12 ore a + 23°C) è possibile ripetere l'operazione. Le condizioni ambientali possono influire in modo fondamentale per una buona e corretta applicazione del prodotto. La pulizia degli attrezzi può essere fatta con acqua.</p>																										
Confezioni	KIT A+B da 3 kg. o da 6 kg.																										
Stoccaggio	<p>Il prodotto viene garantito per un anno in confezioni originali sigillate. E' consigliabile non immagazzinare a temperature inferiori a + 5°C. TEME IL GELO. Sbalzi termici durante lo stoccaggio possono provocare sbiancamento o addirittura cristallizzazione del componente A. Provare a riportare il componente A alla trasparenza originale riscaldandolo a bagnomaria.</p>																										
Precauzioni	<p>Prima di applicare il prodotto si consiglia di eseguire delle prove al fine di essere convinti totalmente di aver compreso le sue caratteristiche e il suo funzionamento.</p> <p>Utilizzare per l'uso del prodotto guanti in lattice o gomma e le protezioni che si rendessero necessarie in base al tipo di utilizzo del prodotto. Evitare il contatto con pelle, occhi, mucose, etc. In caso di contatto accidentale, risciacquare abbondantemente con acqua e sapone e/o creme speciali. In ambienti chiusi, provvedere ad una buona aerazione. Prodotto irritante e corrosivo. Non disperdere il prodotto e le confezioni nell'ambiente.</p>																										

INFORMAZIONI

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate in buona fede in base alle ricerche e alle osservazioni di TOP RESINE. Le condizioni e i metodi di uso dei prodotti sono tuttavia al di fuori del controllo di TOP RESINE e, per tale ragione, queste informazioni non potranno sostituire le verifiche da eseguirsi a cura del cliente per garantire che i prodotti in questione siano completamente soddisfacenti per le specifiche applicazioni. TOP RESINE garantisce esclusivamente che il prodotto soddisfa le correnti specifiche di vendita; in caso di violazione della presente garanzia, l'unica rivalsa sarà limitata al rimborso del prezzo di acquisto o alla sostituzione dei prodotti che si fossero dimostrati diversi rispetto a quanto garantito.
TOP RESINE ESCLUDE ESPLICITAMENTE QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA DI IDONEITÀ A USI PARTICOLARI O ALLA COMMERCIALIZZAZIONE. A MENO CHE ABBA CONSEGNA TO UNA DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL'USO DEBITAMENTE FIRMATA, SI ESCLUDE QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI.