

TOP RESINE srl

SCHEDA TECNICA

Prodotto

Resina TOP GELCOAT A+B colorato

Descrizione

Formulato bicomponente disponibile in diversi colori, a base di resina epossidica, indurenti ed additivi. Il prodotto contiene solventi. Trattamento a film sottile di facile applicazione a pennello, rullo, spruzzo, con elevate caratteristiche di resistenza meccanica, antipolvere, impermeabile e di facile detersione. Il prodotto forma un film monocromatico leggermente bucciato con finitura satinata. Oltre agli impieghi sopra elencati, viene utilizzato a rifinitura di pavimentazioni monolitiche autolivellanti, per migliorarne la resistenza al graffio.

Impiego

Resinatura di pavimentazioni e rivestimenti in cemento. Viene impiegato soprattutto per il trattamento di pavimentazioni di calcestruzzo industriale con finitura ad elicottero sia di nuova realizzazione sia esistenti, quando si voglia rendere le superfici impermeabili, antipolvere ed esteticamente gradevoli.

TOP GELCOAT A+B è impiegato anche per il ripristino di pavimentazioni in resina.

Viene utilizzato sia nel settore industriale:

- magazzini uso deposito;
- box;
- reparti confezionamento;
- officine meccaniche e carrozzerie;

sia nel settore civile:

- show room
- spazi espositivi;
- negozi;
- abitazioni

Dati tecnici

Peso specifico	1,25 kg/lt
Residuo secco	75%
Colore miscela	disponibile in diversi colori
Diluizione	pronto all'uso
Consumo indicativo	da 70 a 150 gr mq. per mano di prodotto.
<u>Essiccamento a +23°C</u>	
Rapporto d'uso	comp.A=100 + comp.B=20
Lavorabilità	3 h (in massa)
Fuori polvere	40 minuti
Intervallo tra le mani	12 h
Indurimento totale	36 h
Per movimentazione di carichi pesanti attendere	4\5 giorni.

Colorii disponibili Tinte RAL

Bianco: 9003/9010/9016 – **Nero:** 9004/ 9005/9011/9017- **Avorio:** 1013/1014/1015/1019 –
Grigio: 7001/7000/7010/7012/7023/7016/7032/7030/7035/7037/7038/7040/7042/7044/7045/7047
Contattateci direttamente per gli altri colori da mazzette RAL, NCS, PANTONE.

Modalità applicative

il supporto dovrà essere pulito, privo di parti friabili, esente da polvere, olii e grassi, cere e privo di qualsiasi contaminante che potrebbe invalidare l'adesione al supporto. Superfici in cemento con finitura superficiale particolarmente liscia e compatta andranno preventivamente abrasivate e successivamente accuratamente aspirate.

Il prodotto non è applicabile su trattamenti già realizzati con prodotti a base acqua.

Procedere alla stuccatura di micro buchi e/o micro lesioni con stucco bicomponente per marmisti.

In caso di ripristini di maggior entità è possibile utilizzare la resina **TOP EPO PRIMER A+B** caricata con il **FILLER** più indicato.

Pesare i due componenti nel rapporto: resina-componente A=100 + indurente-componente B=20; mescolare poi manualmente accuratamente, curando soprattutto di muovere il materiale sia dal fondo che dalle pareti del barattolo.

Applicare poi la prima mano a pennello e rullo a pelo medio. L'applicazione a rullo andrà effettuata in modo incrociato.

Dopo l'asciugatura della prima mano (12 ore a + 23°C) procedere, se necessario, alla carteggiatura e all'aspirazione della superficie per eliminare sporcizia o eventuali peli del rullo.

Ripetere poi l'applicazione del prodotto come quella già realizzata.

Le condizioni ambientali possono influire in modo fondamentale per una buona e corretta applicazione del prodotto.

La pulizia degli attrezzi con solvente come acetone o solvente.

Gli attrezzi lasciati a bagno con il solvente saranno riutilizzabili per la seconda mano.

Confezioni

KIT A+B da 6 kg. o da 12 kg.

Stoccaggio

Il prodotto viene garantito per un anno in confezioni originali sigillate.

E' consigliabile non immagazzinare a temperature inferiori a + 5°C. **TEME IL GELO.**

TOP RESINE srl

SCHEDA TECNICA

Precauzioni

Prima di applicare il prodotto si consiglia di eseguire delle prove al fine di essere convinti totalmente di aver compreso le sue caratteristiche e il suo funzionamento.

Utilizzare per l'uso del prodotto guanti in lattice o gomma e le protezioni che si rendessero necessarie in base al tipo di utilizzo del prodotto. Evitare il contatto con pelle, occhi, mucose, etc. In caso di contatto accidentale, risciacquare abbondantemente con acqua e sapone e/o creme speciali. In ambienti chiusi, provvedere ad una buona aerazione. Prodotto infiammabile irritante e corrosivo. Non disperdere il prodotto e le confezioni nell'ambiente.

INFORMAZIONI

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate in buona fede in base alle ricerche e alle osservazioni della TOP RESINE, che le considera accurate. Le condizioni e i metodi di uso dei prodotti sono tuttavia al di fuori del controllo di TOP RESINE e, per tale ragione, queste informazioni non potranno sostituire le verifiche da eseguirsi a cura del cliente per garantire che i prodotti in questione siano completamente soddisfacenti per le specifiche applicazioni. TOP RESINE garantisce esclusivamente che il prodotto soddisfa le correnti specifiche di vendita; in caso di violazione della presente garanzia, l'unica rivalsa sarà limitata al rimborso del prezzo di acquisto o alla sostituzione dei prodotti che si fossero dimostrati diversi rispetto a quanto garantito.

TOP RESINE ESCLUDE ESPLICITAMENTE QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA DI IDONEITÀ A USI PARTICOLARI O ALLA COMMERCIALIZZAZIONE. A MENO CHE ABBA CONSEGNA TO UNA DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL'USO DEBITAMENTE FIRMATA. SI ESCLUDE QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI

Documento redatto il 01/2018	Revisione n° 2	Revisione n°	Revisione n°
------------------------------	----------------	--------------	--------------