

TOP RESINE srl

SCHEDA TECNICA

Prodotto	Resina TOP MAC PRIMER monocomponente solvent free																				
Descrizione	Emulsione di polimeri monocomponente trasparente pronto all'uso.																				
Impiego	Impiegato come fondo ancorante per i pavimenti e rivestimenti realizzati con "Ciclo TOP FLOOR SPATOLATO" . Indicato per il bloccaggio della rete d'armatura in fibra di vetro sulle pavimentazioni. Indicata per il consolidamento di superfici, in particolar modo cementizie. Grazie alla particolare proprietà di penetrazione in supporti porosi, blocca lo sgretolamento evitando lo sfarinamento, rendendo antipolvere superfici in cemento, intonaci, pietre porose, legno. Traspirante, ottima resistenza all'acqua. Può essere utilizzato come ponte d'adesione e come additivo nella miscelazione per rasanti cementizi in caso di risanamento della superficie, al fine di migliorarne l'ancoraggio e la plasticità.																				
Modalità applicative	preparazione della superficie: il supporto dovrà essere pulito, privo di parti friabili, esente da polvere, olii e grassi e privo di qualsiasi contaminante che potrebbe invalidare l'adesione al supporto. Il prodotto è pronto per l'applicazione da effettuare a pennello/ruolo/spruzzo. Nel caso venga utilizzato per fissare la rete in fibra di vetro, applicare a rullo (consumo variabile in funzione all'assorbimento del supporto). Utilizzabile in una, due o più mani, lasciando trascorrere 1/2 ore tra una mano e l'altra. Consumo materiale: 100/200 gr/mq per mano in funzione all'assorbimento del supporto. Una volta asciutto, si potrà procedere all'applicazione di TOP MAC STUCCO nel "Ciclo TOP FLOOR SPATOLATO" . Le condizioni ambientali possono influire in modo fondamentale per una buona e corretta applicazione del prodotto. La pulizia degli attrezzi può essere fatta con acqua.																				
Dati tecnici	<table><tr><td>Caratteristiche chimiche:</td><td>coemulsione</td></tr><tr><td>Aspetto</td><td>liquido lattiginoso</td></tr><tr><td>Idrosolubilità</td><td>solubile</td></tr><tr><td>Liposolubilità</td><td>non solubile</td></tr><tr><td>Infiammabilità</td><td>non infiammabile</td></tr><tr><td>PH</td><td>8</td></tr><tr><td>Peso specific kg/lt.</td><td>1</td></tr><tr><td>Consumo indicativo gr/mq</td><td>100/200</td></tr><tr><td>Temperatura minima d'applicazione</td><td>tra +10° C e +35° C</td></tr><tr><td>Trasporto ADR/RID</td><td>materiale non soggetto.</td></tr></table>	Caratteristiche chimiche:	coemulsione	Aspetto	liquido lattiginoso	Idrosolubilità	solubile	Liposolubilità	non solubile	Infiammabilità	non infiammabile	PH	8	Peso specific kg/lt.	1	Consumo indicativo gr/mq	100/200	Temperatura minima d'applicazione	tra +10° C e +35° C	Trasporto ADR/RID	materiale non soggetto.
Caratteristiche chimiche:	coemulsione																				
Aspetto	liquido lattiginoso																				
Idrosolubilità	solubile																				
Liposolubilità	non solubile																				
Infiammabilità	non infiammabile																				
PH	8																				
Peso specific kg/lt.	1																				
Consumo indicativo gr/mq	100/200																				
Temperatura minima d'applicazione	tra +10° C e +35° C																				
Trasporto ADR/RID	materiale non soggetto.																				
Confezioni	Fustini PVC; confezioni da lt. 5 e da lt. 10																				
Stoccaggio	Il prodotto viene garantito per un anno in confezioni originali sigillate. E' consigliabile non immagazzinare a temperature inferiori a + 10°C. TEME IL GELO.																				
Precauzioni	Prima dell'applicazione, si consiglia di eseguire prove al fine di essere convinti totalmente di aver compreso le sue caratteristiche e il suo uso.																				

INFORMAZIONI

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate in buona fede in base alle ricerche e alle osservazioni della TOP RESINE, che le considera accurate. Le condizioni e i metodi di uso dei prodotti sono tuttavia al di fuori del controllo di TOP RESINE e, per tale ragione, queste informazioni non potranno sostituire le verifiche da eseguirsi a cura del cliente per garantire che i prodotti in questione siano completamente soddisfacenti per le specifiche applicazioni. TOP RESINE garantisce esclusivamente che il prodotto soddisfa le correnti specifiche di vendita; in caso di violazione della presente garanzia, l'unica rivalsa sarà limitata al rimborso del prezzo di acquisto o alla sostituzione dei prodotti che si fossero dimostrati diversi rispetto a quanto garantito.

TOP RESINE ESCLUDE ESPLICITAMENTE QUALSIASI ALTRA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA DI IDONEITÀ A USI PARTICOLARI O ALLA COMMERCIALIZZAZIONE. A MENO CHE ABBI CONSEGNAO UNA DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ ALL'USO DEBITAMENTE FIRMATA, SI ESCLUDE QUALSIASI RESPONSABILITÀ PER DANNI INCIDENTALI O CONSEGUENZIALI

Documento redatto il 01/2018	Revisione n° 2	Revisione n°	Revisione n°
------------------------------	----------------	--------------	--------------